

ONE PRIMER

D024 **PRIMER EPOSSIDICO FISSATIVO**
MULTISUPERFICIE PER INTERNI ED ESTERNI



DESCRIZIONE

ONE PRIMER è un primer epossidico bicomponente all'acqua, a base di speciali resine epossipoliamicidiche, idoneo per trattamenti preliminari multisuperficie.

ONE PRIMER è adatto per molteplici superfici interne ed esterne, come pareti, ceramica, legno, MDF. Migliora la coesione e l'assorbimento del supporto, creando l'ancoraggio e l'isolamento ideali.

ONE PRIMER è il primer ideale per **DECORA DIAMOND FLOOR SYSTEM**.

APPLICAZIONE

ONE PRIMER is È un prodotto a 2 componenti, con il seguente rapporto:

Componente A - 80% in peso

Componente B - 20% in peso

Lavare o spazzolare la superficie e trattare buchi, crepe, fessure o qualsiasi altra irregolarità della superficie prima di applicare il prodotto.

PREPARAZIONE SUPERFICIE

Si consiglia in generale di applicare su superfici pulite e ben stagionate, esenti da polvere, oli e umidità.

SUPERFICIE	PREPARAZIONE
Marmo	Spazzolatura + 1 mano di ONE PRIMER
Ceramica, gres e piastrelle	Spazzolatura + 1 mano di ONE PRIMER
Legno e MDF	Spazzolatura + 1 mano di ONE PRIMER + 2 strati di DECORA LEVEL FLOOR
Pavimento irregolare e poco coerente (ceramica, gres, con fughe)	Spazzolatura + 1 mano di ONE PRIMER + 2 strati di DECORA LEVEL FLOOR t
Superficie liscia verniciata	1 strato di ONE PRIMER

Condizioni dell'aria e della superficie di supporto:

- Temperatura dell'aria: Min. +5°C / Max. +35°C
- Umidità relativa ambientale: <75%
- Temperatura della superficie di supporto: Min. +5°C / Max. +35°C

ONE PRIMER si applica con pennello, rullo o spruzzo in 1-2 mani. Evitare l'applicazione sotto il sole diretto e in presenza di condensa sulla superficie. Non applicare su superfici appena verniciate.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Durante l'applicazione la temperatura ambientale deve essere compresa tra +10°C e +30°C (+50°F e +95°F) mentre l'umidità relativa deve essere inferiore all'85%, anche dopo 24 ore dall'applicazione. **SCONSIGLIATO IN PRESENZA DI FORTE RISALITA O DI UMIDITÀ PERMANENTE.**

CONSERVAZIONE

ONE PRIMER conserva le sue proprietà per 24 mesi se conservato al riparo dal caldo e dal freddo eccessivi. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra +5°C e +30°C. **EVITARE IL CONGELAMENTO.**

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

SMALTIMENTO

Il materiale deve essere smaltito in conformità con la normativa locale. I contenitori di plastica vuoti sono riciclabili o da inviare agli impianti di riciclaggio.

ONE PRIMER TAVOLA TECNICA

Aspetto	semi-lucido
Colore	bianco
Packaging	Componente A: 80%, 4L /1.05gal net Componente B: 20%, 1L /0.26gal net
Viscosità	100-130 Sec. F4
Residuo secco	50 ± 2%
Diluizione	Pennello: 10% - 15% Rullo: 15% - 20% Spray: 15% - 20%
Strumenti d'applicazione	pennello, rullo o spray
Peso specifico	1.45 ± 0.05 Kg/l
Rendimento teorico	120-150gr/m ²
Asciutto al tatto	2-3 ore a 20°C
Asciutto da rivestire	3-4 ore
VOC	<30g/l wall paint and subcategory L max value UE2010: 30g/l
HS CODE	3209.10.0000