

RUST.IT TOPCOAT

D042 **PROTETTIVO POLIURETANICO TRASPARENTE A BASE ACQUA PER INTERNI ED ESTERNI**



DESCRIZIONE

RUST.IT TOPCOAT È uno speciale protettivo all'acqua, a base di resine poliuretatiche in dispersione acquosa, ideale per superfici in effetto ruggine. **RUST.IT TOPCOAT** è un prodotto che rispetta l'ambiente, conforme alle moderne esigenze abitative, particolarmente adatto per l'applicazione su superfici ossidate come **RUST.IT** creando uno strato protettivo riducendo e bloccando la naturale corrosione e l'ossidazione metallica, il prodotto crea un effetto barriera e aumenta resistenza all'acqua. **RUST.IT TOPCOAT** è adatto a superfici interne o esterne rifinite con effetto ruggine e decori ossidati.

APPLICAZIONE

Preparazione della superficie:

Dopo 24-48 ore dall'ottenimento dell'effetto decorativo desiderato, è possibile proteggere e bloccare l'ossidazione, applicando uno strato di **RUST.IT TOPCOAT** che deve essere diluito con il 5-10% d'acqua e applicato in 2 strati ad intervalli di 12-18 ore. Si consideri una leggera variazione visiva dopo l'applicazione.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Conservare il prodotto in ambiente lontano dai raggi del sole nella sua confezione chiusa ermeticamente. Non applicare il prodotto in ambienti con temperatura inferiore a +5°C e oltre i +40°C con umidità relativa superiore a 80%.

CONSERVAZIONE

RUST.IT TOPCOAT mantiene le sue proprietà in deposito per 12 mesi nel suo contenitore ermetico, se protetto da caldo e freddo eccessivi. EVITARE IL CONGELAMENTO.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

SMALTIMENTO

Il materiale deve essere smaltito in accordo con la normativa locale.

RUST.IT TOPCOAT TECHNICAL TABLE

Aspetto	Liquido trasparente
Packaging	750ml
Strumenti d'applicazione	Rullo o pennello a setole corte
Peso specifico	1.010 ± 0.05 Kg/l
Resa teorica	9-15 m ² /lt in 2 strati
Residuo secco volumetrico	32 ± 2%
Asciutto al tocco	3-5 hours no restrictions
Asciutto da maneggiare	12-18 hours at 20°C temperature
Dry to recoat	4-6 hours at 20°C temperature
VOC	10g/l wall paint and subcategory L max value UE2010: 30g/l
HS CODE	3209.90.00